

SILICONE CHEMICOLOR USO GERAL ACÉTICO BRANCO/INCOLOR/PRETO

LITERATURA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO: Silicone com fungicida, cura acética e vulcaniza com umidade do ar, tornando-se uma borracha vedante e flexível. Excelente adesão em vidros (comum e temperado), alumínio anodizado, aço inox, cerâmicas vitrificadas e fibra de vidro. Recomendado para vedações de vitrines (vidros temperados), janela de alumínio e vidros, portas de alumínio, box, banheiras, pias, tanques, etc. Possui excelente resistência as intempéries, radiação ultravioleta, tem excelente resistência química. Pode ser aplicado em locais suspensos e verticais. Não resseca, nem encolhe. Possui vida longa e estável em temperatura de -40°C a 150°C.

LIMITAÇÕES: Não usar em: vidros laminados, metais corrosíveis, alumínio sem anodização, espelhos, aquários, granitos, borrachas, superfícies porosas, aplicações estruturais e locais onde o selante sofra abrasão. Pode não aderir em plásticos. O silicone não pode ser pintado. O tempo de cura pode variar dependendo das condições ambientais do local da aplicação.

CURA: Forma uma película em até 25 minutos e tem uma pré-secagem de 24 horas. Em contato com o ar

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

COR	BRANCO/ INCOLOR/ BRANCO
ESTADO FÍSICO	LÍQUIDO /PASTOSO
ODOR	CARACTERÍSTICO
LIMITES DE EXPLOSIVIDADE	NÃO ESTOCAR ACIMA DE 50°C.
pH	NÃO DISPONÍVEL
PONTO DE FULGOR	NÃO APLICÁVEL
SOLUBILIDADE	INSOLÚVEL EM ÁGUA
DENSIDADE	1,02 A 1,06 g/cm ³

INSTRUÇÕES DE USO: Para uma aplicação correta as superfícies precisam estar firmes, bem limpas (sem pó ou gorduras) e bem secas. Para melhor acabamento, delimitar com fita crepe as áreas próximas ao local da aplicação. Aplicação: Cortar a ponta do cartucho. Rosquear o bico aplicador e cortá-lo em ângulo de 45°. Colocar o cartucho em uma pistola aplicadora e segurar inclinado em ângulo de 45°. Aplicar o selante de forma a preencher todas as juntas e sulcos de modo contínuo, realizar acabamento com uma espátula e remover a fita crepe logo após o término. Após o uso se restar produto na embalagem, manter o bico aplicador no cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Para reutilizar retire o tampão

EMBALAGEM: Cartucho.

ESTOCAGEM: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 32°C). Se armazenado em condições inadequadas sua validade é reduzida.

PRECAUÇÕES: ATENÇÃO. Perigo: Nocivo para organismos aquáticos. Atenção! Não aplicar o silicone antes de ler instruções de uso e segurança do produto. Use equipamentos de segurança (óculos, luvas). Aplicar em local bem ventilado para evitar inalar os vapores (durante a cura há liberação de odor de ácido acético). Evitar contato direto do produto não curado com a pele e os olhos; caso isto ocorra, limpar com papel absorvente e lavar com água em abundância. Procurar um médico se necessário ou o Disque-Intoxicação 0800- 722-6001.

SEGURANÇA: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

SUPORTE TÉCNICO: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

