

BASTON

A E R O S S O L

Silicone Tecpro 98 Alta Temperatura 75 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O TecPro 98 Alta temperatura, silicone 100%, possui cura neutra. É resistente às temperaturas de -50°C a 260°C e intermitente até 300°C. Excelente resistência química, resistência a intempéries, vibrações, umidade, ozônio e radiação ultravioleta. Forma película em até 60 minutos, cura em média 2mm a cada 24 horas.

Dados Técnicos:

Cor: Cinza e Preto.

Estado Físico: Líquido/Pastoso.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não aplicável.

pH: Não aplicável.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Solúvel em água.

Densidade: 1,40 g/cm³.

Locais de uso: Ideal para vedar e selar juntas de motores de automóveis, caixa de câmbio, tampas de cárter, termostatos, etc. Motores industriais, fornos, estufas, coifas, etc.

Instruções de Uso: Para um melhor acabamento utilize fita crepe para delimitar a área de aplicação. As superfícies devem estar bem limpas (sem pó ou gordura) e secas. Desrosquear a tampa e romper o lacre de metal. Rosquear o bico do aplicador e corta-lo em ângulo de 45° de preferência. APERTAR A BISNAGA PELO FUNDO, aplicar inclinado, empurrar o produto para dentro da junta e logo em seguida fazer acabamento. Retirar a fita crepe logo após. Recomendamos o uso em até 4 semanas após a abertura da bisnaga.

Embalagem: Cartela e bisnaga.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 32°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 18 meses a partir da sua data de fabricação.

Precauções: Atenção! Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida e prolongada, se ingerido. Use luvas de proteção. Em caso de contato com a pele lave com água em abundância. Em caso de mal-estar ou em caso de irritação ou erupção cutânea procure um médico.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

