

# BASTON

AEROSSOL

## TINTA CHEMICOLOR

### DIPCOLOR

#### 400 mL/220 g

#### Literatura e especificações técnicas

**Descrição:** A tinta Dip Color é um envelopamento spray multiuso comumente usado sobre metal, cromado, superfície já pintadas, vidro, borrachas, fibra de vidro, cordas etc. Em superfícies lisas é possível remover manualmente. Dip Color veda, reveste e protege.

#### Dados Técnicos:

Cor: Característico de cada cor.

Estado físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limite de explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: Não disponível.

Ponto de fulgor: Não aplicável.

Solubilidade: insolúvel a água.

Taxa de evaporação: Não aplicável.

Densidade: 0,80 a 0,90g/cm<sup>3</sup>.

Viscosidade: 10" a 30" CF6.

Pressão interna: 45 a 80 Psi.

Taxa de liberação: 60 a 100 g/minutos.

**Preparo da superfície:** Deve-se limpar bem e lixar (se necessário) a parte a ser aplicada, retirando impurezas como pó, ceras, gorduras, óleos, resíduos resistentes e etc. Proteja a parte que não será pintada. Não usar qualquer produto como fundo.

**Aplicação:** Agite vigorosamente o tubo por um minuto inteiro, no mínimo, e a cada 30 segundos durante a aplicação. Mantenha o tubo entre 15 a 20 cm de distância da superfície a ser pintada, realizando movimentos de vai e vem, sendo que a melhor cobertura é obtida com demãos cruzadas. Aplique uma camada suficientemente fina de modo que a superfície fique com aspecto molhado, mas sem escorrer. Aguarde 10 a 15 minutos

para secar antes de aplicar a próxima camada, sendo necessárias pelo menos 4 camadas para oferecer uma boa cobertura, camada grossa e elástica para permitir a remoção manual e fácil posteriormente.

**Vernizes:** O verniz fosco ou brilhante pode ser aplicado sobre camada de Dip Color já seca para obter o acabamento desejado. Se for aplicar somente o verniz Dip Color diretamente sobre as superfícies recomendadas aplique acima de 4 demãos para garantir uma melhor resistência e possibilitar remoção posterior.

**Intervalo entre demãos:** 10 a 15 minutos.

**Rendimento:** 0,5m<sup>2</sup> a 1,0m<sup>2</sup> por lata, variando de acordo com o tipo de superfície e quantidade de mãos, sendo maior rendimento em superfícies lisas, planas e metálicas.

**Secagem:** secagem ao toque em 15 minutos, para manuseio em 1 hora e secagem total, após a última camada, em 4 horas.

**Embalagem:** tubo de folha de Flandres, 53x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

**Recomendação:** Para obter melhores resultados evita aplicar sob luz solar direta, umidade ou muito vento durante a aplicação. Se começar a escorrer, deixe o tubo mais longe da superfície e/ou aplique camadas mais finas. Para evitar o entupimento da válvula: imediatamente após o uso aperte a válvula algumas vezes até sair somente gás, com o tubo de ponta cabeça. Caso entupa, retire o atuador e mergulhe em acetona, thinner ou gasolina, por 30 segundos ou mais.

A remoção do envelopamento em superfícies porosas é possível somente com solvente. Após a cura é possível lavar o produto, inclusive utilizar esponjas não abrasivas e panos (que não soltem fibras), porém é necessário alguns cuidados especiais: não utilizar água em alta pressão, produtos químicos e solvente para limpeza,

exceto sabão e água. Teste o produto em uma pequena área para verificar a compatibilidade, remova-o após 24 horas para visualizar se não irá manchar. Não aplicar em superfícies acima de 60°C, pois a tinta irá secar e aderir melhor, porém isto implica em muita dificuldade de remoção, além da possibilidade de danificar a tinta original da superfície.

**Estocagem:** manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

**Precauções:** Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

